

発行番号

B092100651

発行日

平成28年1月12日

株式会社オーエヌグループ

御中

国土交通省認可 国関整建一産第434号
 協同組合 防滑業振興協会
 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5
 TEL:03-6272-3240 FAX:03-6272-3620



CSR' 測定結果表

貴社より依頼のありました測定結果を、下記のとおり報告いたします。

件名 (目的)	C. S. R' 測定					
測定日	2016年1月8日					
室温・湿度	24.4 °C		43 %			
すべり片の種類	ゴムシート 硬さ 80度 厚さ 5mm					
供試体	種類	透水型自然土舗装				
	寸法					
	品名番	ガチン固				
測定担当者	田中正也					
準拠規格	JIS A 1454 : 2010					
測定器	ONO・PPSM					
CSR' 測定	試料の状態 試験片表面状態	試料NO.	CSR' (すべり抵抗係数)			
			CSR平均値	最小値	最大値	摘要
	乾燥状態 JIS A 1454 17.4 a) 1)	1	0.86	0.83	0.88	
		2				
		3				
	湿潤状態 JIS A 1454 17.4 a) 5)	1	0.83	0.80	0.85	
		2				
		3				
	湿潤状態 水+ダスト JIS A1454 17.4 a) 3)	1				
		2				
		3				
	油散布状態 JIS A1454 17.4 a) 4)	1				
		2				
		3				

※測定数値については外部に漏洩しない事を誓約します。

COOPERATIVE



BOUKATSU

TOKYO OFFICE 2-2-5 HIRAKAWACHO,THIYODA-KU,TOKYO

102-0093 JAPAN TEL:03-6272-3240 FAX:03-6272-3620

<http://www.boukatsu.jp>